

KAMI PLEGEL ROOF Standardul Produselor

1. Aparente

Produsele **KAMI PLEGEL ROOF** sunt fabricate pentru invelitori si proiectate in acest scop.

Pe unele panouri pot apare mici diferente precum puncte de diferite culori, usoare diferente de culoare, etc.

Dupa instalarea pe acoperis, privind de la distanta normala, în afara de capetele suruburilor, micile diferente aparente nu vor mai fi vizibile.

Acestea nu au nici un fel de influenta asupra calitatii tehnice.

PLEGEL este produs printr-un procedeu de laminare. Aceasta metoda rigidizeaza produsul facând posibila sustinerea unei persoane la o distanta între sipci de 525mm. Procesul de laminare poate da nastere unor "încretituri". Numarul acestora depinde de deformabilitatea tablei. Aceste încretituri nu sunt defecte ale produsului si nu sunt vizibile privind de la o distanta "normala".

TerraPLEGEL are o suprafata rugoasa din nisip cuartos. Nisipul cuartos este un material natural ce are variatii naturale. O usoara diferenta a culorii poate apare între panourile de tabla functie de variatia dimensiunii granulei de nisip. Grauntii mai mari de nisip dau o culoare mai închisa iar cei mai mici una mai deschisa. În urma celor de mai sus, o usoara diferenta de culoare între panouri trebuie acceptata ca normala.

S-Dek Poliester Mat: Poliester Mat este o vopsea cu "proprietatea de încretire" iar pe durata procesului de întarire, aceasta se încreteste. Din acest motiv, este posibil sa observam diferente de culoare între panouri iar acestea trebuiesc acceptate ca normale între anumite limite.

PlusPLEGEL are o suprafata rugoasa în comparatie cu finisajul poliesteric. În consecinta, ca si în cazul vopselei Poliester Mat este posibil a observa aceleasi diferente de culoare. Între anumite limite, acestea trebuiesc acceptate ca normale.

2. Tolerante

Pentru TerraPLEGEL, PlusPLEGEL si KAMI S-DEK sunt valabile urmatoarele:

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Lungime totala: | Lungimea standard ± 20 mm | (Cea mai mare abatere apare în |
| | Lungimi speciale ± 25 mm | spatele marginii ultimei trepte.) |
| Lungime tigla: | 350 ± 1 mm | |
| Inaltimea unei trepte: | 12 ± 1 mm | |
| Inaltime profil stil Scandinav: | 30 ± 1 mm | |
| Inaltime profil stil Olandez: | 40 ± 1 mm | |

KAMI isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentelor standarde.